

Revocco Monocouche

Ouvrabilité et qualité de finition pour de enduits réalisé main ou avec machine de projection

Holcim Mortier





Description

- Mortier pour enduits d'usage courant (GP) ou coloré (CR), conforme à la norme actuelle UNE-EN 998-1 -Partie I Mortiers pour enduits et ravalement
- Disponible en version mortier mixte de ciment et chaux.



Applications

- Idéal pour une application manuelle, ce mortier permet également une utilisation en machine de projection pour la réalisation de :
 - Enduits et ravalement en extérieurs et intérieurs.
 - Bases para la réalisation d'enduits et moulages décoratifs.
- Permet des finitions raclées ou à l'éponge.
- Particulièrement indiqué pour des applications extérieures.



Mode d'emploi

Support

- Céramique, mortier ou béton.
- En cas d'application sur support lisse, il est recommandé de réaliser une couche d'amorçage au préalable.



Préparation du support

Le support doit être propre et exempt de tout type de substance qui pourrait affecter l'adhérence. Ne pas appliquer sur base plâtre. Dans le cas ou l'application s'effectue sur un support de type mortier, la résistance à la compression de ce dernier ne doit pas être inférieure à celle d'un type CS IV

Malaxage

Utiliser une eau de gâchage initiale de 16% à augmenter progressivement jusqu'à obtention de la consistance adéquate. Ne jamais augmenter la proportion d'eau au delà de la recommandée ni re-mélanger après le début du durcissement.



Recommandations

Ne pas utiliser par températures négatives ou temps de pluie. Par temps chaud et sec, adopter des conditions de cure adéquate. Éviter une exposition directe au soleil et au vent. Appliquer le mortier en épaisseur de 1 à 1,5 cm. A delà et pour des zones particulières comme les points de rencontre, emplacement de fenêtre, utiliser un maillage de renfort intermédiaires enter chaque couche de 1 cm.

Données techniques

| | |
|---|------------------------|
| Aspect ⁽¹⁾ | Blanc, gris ou couleur |
| Eau de gâchage initiale [% masse] | 16 |
| Reaction au feu (EN 13501-1) | A1 |
| Durée d'utilisation [h] | 1,5 |
| Rang de Temperature d'application [°C] | 5 < Ta < 30 |
| Res. a la compression [N/mm ²] (UNE-EN 1015-11) | ≥ 6 (Categorie CS IV) |
| Rendement aprox. en sec [kg/m ² .cm] | 16 |
| Adhérence [N/mm ²] | ≥ 0,3 |
| Forme de Rupture (FP) (UNE-EN 1015-12) | (A) |
| Conductivité thermique ⁽²⁾ λ (t.o.dry) (P=90%) [W/m.K] | 0,89 |
| Absorbion d'eau ⁽³⁾ [kg/m ² .min ^{0,5}] (UNE-EN 1015-18:2003) | ≤ 0,2 |
| Coefficient de diffusion de vapeur d'eau [μ] | μ ≤ 10 |

(1) Fabrication en couleur sur commande.

(2) Conforme UNE-EN 1745, tableau A12 pour densité (substituée = 1.800 kg/m³).

(3) La valeur d'absorbion correspond à un type W2 selon UNE-EN 998-1:2003.



05

Conditionnement

Nos produits sont disponibles dans divers formats afin de s'adapter a vos besoins en terme de consommation, manutention et stockage.

Formats de produit



Sacs

De 25 kg. papier double feuille fourni sur palettes jusqu'à 1.400 kg.



Big Bag

Jusqu'à 1.500 kg. fourni sur palette para faciliter le transport et la manutention.



Vrac

Silos jusqu'à 32 tonnes avec malaxeur. Livraison en camion citerne.

Précautions d'emploi

Éviter les nuages de poussière durant l'emploi et manipuler en environnement ventilé. Il n'est pas recommandé d'empiler plus de 2 palettes.

Protection individuelle et premiers soins



Évitez le contact avec les yeux et utilisez de lunettes. En cas de contact, rincer immédiatement avec de l'eau propre.



Évitez l'inhalation et portez un masque. En cas d'inhalation, sortez a un endroit aéré.



Évitez le contact prolongé avec la peau et portez des gants. En cas d'irritation, lavez vous à l'eau.

Pour plus d'informations consultez les fiches de données de sécurité sur www.holcim.es

Caducité et stockage

Six mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage original clos, dans un lieu sec et couvert, protégé de l'humidité directe et du gel.

Centres Holcim Mortier, S.A.

www.holcim.es

Madrid

C/ de las Forjas, s/n
28052 Vicálvaro (Madrid)
Tel. 916 847 891
Fax 916 848 513

Sevilla

C/ Ingeniería, 17
41015 Sevilla
Tel. 954 906 282
Fax 954 906 548

Valencia

C/ Riu Xuquer, s/n
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 961 921 030
Fax 961 921 099

Murcia

Finca los Celdranes, s/n
30332 El Estrecho de Fuente Álamo (Murcia)
Tel. 968 138 041
Fax 968 643 081

Alicante

Partida Fontcalent, s/n
03113 Alicante
Tel. 965 115 409
Fax 965 115 414

Málaga

Paraje Maldonado, s/n
29110 Monda (Málaga)
Tel. 952 457 040
Fax 952 457 355